



sitra

40

YEAR
ANNIVERSARY

MASTERBATCHES COLORE

PRODOTTO	CARICA MINERALE	RESINA DI SUPPORTO						COMPATIBILITÀ								SPESSORE FILM INDICATIVO mm	CONTATTO ALIMENTARE	STABILITÀ AL CALORE °C	STABILITÀ ALLA LUCE	STABILITÀ MIGRAZIONE	PRINCIPALI APPLICAZIONI	
		LDPE	LLDPE	PS	PP	SAN	EVA	LDPE	HDPE	LLDPE	PP	PS	ABS	SAN	EVA							
BEIGE PE B5		•						•	•	•	•					•	10-120	no	280	7	5	Film LDPE e HDPE, estrusione, soffiaggio e stampaggio PP e PE
BEIGE PE B6		•						•	•	•	•					•	10-120	no	280	7	5	Film LDPE e HDPE, estrusione, soffiaggio e stampaggio PP e PE
BEIGE PE B7		•						•	•	•	•					•	10-120	no	280	7	5	Film LDPE e HDPE, estrusione, soffiaggio e stampaggio PP e PE
GIALLO PE 54/S		•						•	•	•	•					•	10-120	no	260	8	5	Film LDPE e HDPE, estrusione, soffiaggio e stampaggio PP e PE
GIALLO PE 49/C		•						•	•	•	•					•	10-120	no	260	7	5	Film LDPE e HDPE, estrusione, soffiaggio e stampaggio PP e PE
GIALLO PE 50/C		•						•	•	•	•					•	10-120	no	260	7	5	Film LDPE e HDPE, estrusione, soffiaggio e stampaggio PP e PE
GIALLO PE 58/S		•						•	•	•	•					•	10-120	no	260	7	5	Film LDPE e HDPE, estrusione, soffiaggio e stampaggio PP e PE
GIALLO PE 51/S		•						•	•	•	•					•	10-120	sì	280	6	5	Film LDPE e HDPE, estrusione, soffiaggio e stampaggio PP e PE
GIALLO PE 52/C		•						•	•	•	•					•	10-120	sì	280	7	5	Fibre, monofilamenti. Estrusione poliolefine, Film LDPE e HDPE
GIALLO PE 53/S		•						•	•	•	•					•	10-120	sì	280	6/7	5	Film LDPE e HDPE, estrusione, soffiaggio e stampaggio PP e PE
GIALLO PE 38/S		•						•	•	•	•					•	10-120	no	260	6/7	5	Film LDPE e HDPE, estrusione, soffiaggio e stampaggio PP e PE
ARANCIO PE KA 5		•						•	•	•	•					•	10-120	no	280	7	5	Film LDPE e HDPE, estrusione, soffiaggio e stampaggio PP e PE
ARANCIO PE KA 1		•						•	•	•	•					•	10-120	no	280	7	5	Film LDPE e HDPE, estrusione, soffiaggio e stampaggio PP e PE
ROSSO PE K 17		•						•	•	•	•					•	10-120	no	280	6/7	5	Film LDPE e HDPE, estrusione, soffiaggio e stampaggio PP e PE
ROSSO PE KC1		•						•	•	•	•					•	10-120	no	240 260	5	4	Fibre, monofilamenti. Estrusione poliolefine, Film LDPE e HDPE
ROSSO PE KC2		•						•	•	•	•					•	10-120	no	240 260	5	4	Fibre, monofilamenti. Estrusione poliolefine, Film LDPE e HDPE
ROSSO PE K 18		•						•	•	•	•					•	10-120	no	260	5	4	Film LDPE e HDPE, estrusione, soffiaggio e stampaggio PP e PE
ROSSO PE K 19		•						•	•	•	•					•	10-120	sì	280	5	4	Film LDPE e HDPE, estrusione, soffiaggio e stampaggio PP e PE
ROSSO PE K 20		•						•	•	•	•					•	10-120	sì	260	6	5	Film LDPE e HDPE, estrusione, soffiaggio e stampaggio PP e PE
ROSA PE KR1		•						•	•	•	•					•	10-120	no	240 260	5/6	5	Film LDPE e HDPE, estrusione, soffiaggio e stampaggio PP e PE
MARRONE PE KS1		•						•	•	•	•					•	10-120	no	280	8	5	Film LDPE e HDPE, estrusione, soffiaggio e stampaggio PP e PE
MARRONE PE KS2		•						•	•	•	•					•	10-120	no	280	7	5	Film LDPE e HDPE, estrusione, soffiaggio e stampaggio PP e PE

PRODOTTO	CARICA MINERALE	RESINA DI SUPPORTO						COMPATIBILITÀ								SPESSORE FILM INDICATIVO mm	CONTATTO ALIMENTARE	STABILITÀ AL CALORE °C	STABILITÀ ALLA LUCE	STABILITÀ MIGRAZIONE	PRINCIPALI APPLICAZIONI	
		LDPE	LLDPE	PS	PP	SAN	EVA	LDPE	HDPE	LLDPE	PP	PS	ABS	SAN	EVA							
VERDE PE G10/C		•						•	•	•	•					•	10-120	sì	280 300	8	5	Fibre , monofilamenti. Estrusione poliolefine, Film LDPE e HDPE
VERDE PE G11		•						•	•	•	•					•	10-120	no	260	7	4/5	Film LDPE e HDPE, estrusione, soffiaggio e stampaggio PP e PE
VERDE PE G12		•						•	•	•	•					•	10-120	no	260	7	5	Film LDPE e HDPE, estrusione, soffiaggio e stampaggio PP e PE
VERDE PE G13		•						•	•	•	•					•	10-120	no	260	7	5	Film LDPE e HDPE, estrusione, soffiaggio e stampaggio PP e PE
VERDE PE G14		•						•	•	•	•					•	10-120	sì	280	7	5	Film LDPE e HDPE, estrusione, soffiaggio e stampaggio PP e PE
VERDE PE G15		•						•	•	•	•					•	10-120	no	260	7	5	Film LDPE e HDPE, estrusione, soffiaggio e stampaggio PP e PE
BLEU PE 30846/1		•						•	•	•	•					•	10-120	no	260	7	5	Film LDPE e HDPE, estrusione, soffiaggio e stampaggio PP e PE
BLEU PE 30846/D		•						•	•	•	•					•	10-120	sì	280 300	8	5	Fibre , monofilamenti. Estrusione poliolefine, Film LDPE e HDPE
BLEU PE 30846/D8		•						•	•	•	•					•	10-120	sì	280 300	8	5	Fibre , monofilamenti. Estrusione poliolefine, Film LDPE e HDPE
BLEU PE 30846/2		•						•	•	•	•					•	10-120	no	260	7	5	Film LDPE e HDPE, estrusione, soffiaggio e stampaggio PP e PE
BLEU PE 30846/AT10		•						•	•	•	•					•	10-120	sì	280	7	5	Film LDPE e HDPE, estrusione, soffiaggio e stampaggio PP e PE
BLEU PE 30846/AT11		•						•	•	•	•					•	10-120	sì	280	7	5	Film LDPE e HDPE, estrusione, soffiaggio e stampaggio PP e PE
BLEU PE 30846/AT	•	•						•	•	•	•					•	35-120	sì	280	8	5	Film LDPE e HDPE, estrusione, soffiaggio e stampaggio PP e PE
BLEU PE 30846/AT-E	•	•						•	•	•	•					•	35-120	sì	280	8	5	Film LDPE e HDPE, estrusione, soffiaggio e stampaggio PP e PE
BLEU PE 30846/AT-B	•	•						•	•	•	•					•	35-120	sì	280	8	5	Film LDPE e HDPE, estrusione, soffiaggio e stampaggio PP e PE
ARGENTO PE AG1		•						•	•	•	•					•	20-120	sì	280	7	5	Film LDPE e HDPE, estrusione, soffiaggio e stampaggio PP e PE
ORO PER 1		•						•	•	•	•					•	20-120	no	280	7	5	Film LDPE e HDPE, estrusione, soffiaggio e stampaggio PP e PE
VIOLETTO PE V 1		•						•	•	•	•					•	10-120	sì	280	7	5	Film LDPE e HDPE, estrusione, soffiaggio e stampaggio PP e PE
GRIGIO PE 30005	•	•						•	•	•	•					•	40-150	no	300	7/8	5	Film LDPE e HDPE, estrusione, soffiaggio e stampaggio PP e PE
GRIGIO PE 30004/AT	•	•						•	•	•	•					•	40-150	sì	300	7/8	5	Film LDPE e HDPE, estrusione, soffiaggio e stampaggio PP e PE

* I componenti sono conformi alla direttiva comunitaria EC 10/2011 4° emendamento della 2002/72 CE inerente le materie plastiche destinate al contatto alimentare
 I dati riportati sono frutto di studi accurati ed esperienze applicative, ma mirano unicamente ad offrire indicazioni circa la possibilità di impiego dei nostri prodotti. Non potendosi in effetti prevedere le innumerevoli condizioni o in combinazione con altre informazioni o altri prodotti, la nostra società non garantisce l'applicabilità delle informazioni, né l'idoneità dei prodotti all'uso che ne venga fatto e declina ogni responsabilità per danni al cliente.